

# ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ГОЛИЦЫНСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

№	Вид кирпича	Поверхность	Марка	Морозостой- кость (цикл.)	Водопоглощение (%)	А эфф. (Бк/кг.)	Класс средней плотности изделия	Группа по теп- лотехнической характеристике	Долговечность. (условных лет)
<b>Кирпич пустотелый одинарный (250x120x65) лицевой КОЛПу 1НФ /175/1,2/100/ГОСТ 530-2007</b>									
1.	Белые ночи	Гладкая, рельефная.	175	100	10,0-11,0	144	1,4	Условно эффективный	Более 100 условных лет эксплуатации
2.	Слоновая кость		175		10,0-11,0	144	1,4		
3.	Соломенный		175		9,5-10,5	144	1,4		
4.	Абрикосовый		175		9,5-10,5	159	1,4		
5.	Красный		175		9,5-10,5	159	1,4		
6.	Терракотовый		175		9,0-10,0	139	1,4		
7.	Темно-терракотовый		175		9,0-10,0	139	1,4		
8.	Коричневый		175		9,0-10,0	156	1,4		
9.	Серый		175		9,0-10,0	148	1,4		
<b>Кирпич пустотелый утолщенный (250x120x88) лицевой КУЛПу ,1,4НФ /175/1,2/100/ГОСТ 530-2007</b>									
1.	Слоновая кость	Гладкая	175	100	10,0-11,0	144	1,4	Условно эффективный	Более 100 условных лет эксплуатации
2.	Соломенный		175		9,5-10,5	144	1,4		
3.	Абрикосовый		175		9,5-10,5	159	1,4		
4.	Красный		175		9,5-10,5	159	1,4		
5.	Терракотовый		175		9,0-10,0	139	1,4		
<b>Кирпич керамический Евро лицевой пустотелый КЕЛПу 0,7НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2007</b>									
1.	Белые ночи	Гладкая	150	50	10,0-11,0	144	1,4	Условно эффективный	Более 100 условных лет эксплуатации
2.	Слоновая кость		150		10,0-11,0	144	1,4		
3.	Соломенный		150		9,5-10,5	144	1,4		
5.	Абрикосовый		150		9,5-10,5	159	1,4		
6.	Красный		150		9,5-10,5	159	1,4		
7.	Терракотовый		150		9,0-10,0	139	1,4		
8.	Темно-терракотовый		150		9,0-10,0	139	1,4		
9.	Коричневый		150		9,0-10,0	156	1,4		
<b>Кирпич лицевой изделия ИК-2/125/2,0/50/ТУ 5741-019-05073771-2008</b>									
1.	Белые ночи	Гладкая	125	50	10,0-11,0	144	1,4	Условно эффективный	Более 100 условных лет эксплуатации
2.	Слоновая кость		125		10,0-11,0	144	1,4		
3.	Соломенный		125		9,5-10,5	144	1,4		
5.	Абрикосовый		125		9,5-10,5	159	1,4		
6.	Красный		125		9,5-10,5	159	1,4		
7.	Терракотовый		125		9,0-10,0	139	1,4		
8.	Темно-терракотовый		125		9,0-10,0	139	1,4		
9.	Коричневый		125		9,0-10,0	156	1,4		
<b>Кирпич керамический декоративный «Руст», «Ретро» НКД 1НФ /150/2,0/50/ТУ 5741-020-05073771-00</b>									
1.	Кирпич «Руст»	Рельефная	150	50	8,0-9,0	159	2,0	Малозффектив- ный	Более 100 у. л. эксплуатации
2.	Кирпич «Ретро»	Рельефная	150	50	8,0-9,0	159	2,0		

**Примечание:** Испытания на долговечность проводились на лицевом кирпиче производства Группы компаний «Голицынский кирпич» аттестат (Правительство Москвы) МСП № А 002-2 от 04 июля 2000 г.